

Densità EPS	Valore λ_D pannello EPS	Spessore pannello + guaina applicata circa mm.	U (W/m ² K)
EPS 150 (25Kg/m ³)	0,034	40+6	0,838
EPS 150 (25Kg/m ³)	0,034	60+6	0,561
EPS 150 (25Kg/m ³)	0,034	80+6	0,422
EPS 150 (25Kg/m ³)	0,034	100+6	0,320
EPS 150 (25Kg/m ³)	0,034	120+6	0,282
EPS 150 (25Kg/m ³)	0,034	140+6	0,242
EPS 150 (25Kg/m ³)	0,034	160+6	0,212
EPS 150 (25Kg/m ³)	0,034	180+6	0,188
EPS 200 (30Kg/m ³)	0,033	40+6	0,813
EPS 200 (30Kg/m ³)	0,033	60+6	0,545
EPS 200 (30Kg/m ³)	0,033	80+6	0,410
EPS 200 (30Kg/m ³)	0,033	100+6	0,300
EPS 200 (30Kg/m ³)	0,033	120+6	0,274
EPS 200 (30Kg/m ³)	0,033	140+6	0,235
EPS 200 (30Kg/m ³)	0,033	160+6	0,206
EPS 200 (30Kg/m ³)	0,033	180+6	0,183